

Separol®

น้ำยาทาแบบ ชนิดน้ำมันประเภททนฝน

คุณสมบัติ	Separol® (เซ็ปพารอล) เป็นน้ำยาสำหรับทาแบบหล่อคอนกรีต ช่วยให้คอนกรีตไม่ติดแบบมีผิวเรียบสวยช่วยลดฟองอากาศที่เกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีตเนื่องจากการใช้น้ำยาทาแบบทั่วไปทนต่อการชะของน้ำฝนได้ดีกับผิวแบบหล่อทุกชนิดการใช้งานสามารถทาทั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อถอดแบบ จะไม่มีคราบน้ำยาคือติดอยู่และสามารถทาสีทับได้ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสีนเมื่อถูกน้ำ
การใช้งาน	Separol® เป็นน้ำยาที่ใช้ทาได้ทั้งแบบเหล็ก พลาสติกและไม้ ช่วยทำให้การถอดแบบในการหล่อโครงสร้างทำได้สะดวกเร็วขึ้นได้ปริมาณงานมากขึ้น เนื่องจากเมื่อถอดแบบแล้วพื้นผิวคอนกรีตจะเรียบสวยงามไม่ต้องมีการซ่อมแซมหรือตกแต่งผิวหน้าเพิ่มมากนัก
คุณประโยชน์	■ ใช้ได้ทันที ■ ใช้งานง่าย ■ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบ ■ ทำให้ได้พื้นผิวคอนกรีตที่เรียบสวยไม่มีผลกระทบต่อการฉาบปูนหรือ ทาสีทับ ■ ไม่ทิ้งรอยคราบน้ำยาเมื่อถอดแบบ ■ สามารถใช้กับแบบงานคอนกรีตที่ต้องบ่มด้วยไอน้ำร้อน ตลอดจนสามารถใช้กับแบบหล่อคอนกรีตที่ต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาได้
วิธีการทำงาน	ใช้ทาด้วยแปรง หรือพ่นด้วยเครื่องพ่นสเปรย์ ลงบนพื้นผิวของแบบหล่อคอนกรีตที่แห้งหรือเปียกชื้นเพียงชั้นเดียว
ปริมาณการใช้งาน	■ สำหรับแบบหล่อคอนกรีตที่เป็นไม้ ใช้ Separol® 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20-25 ตารางเมตร ■ สำหรับแบบหล่อคอนกรีตที่เป็นโลหะหรือพลาสติกใช้ Separol® 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 40-50 ตารางเมตร
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	■ แบบหล่อคอนกรีตที่ทาเสร็จใหม่ๆ ด้วย Separol® ควรระวังมิให้ถูกฝนตกชะ ■ น้ำยา Separol® เมื่อแห้งดีแล้ว จะมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีไม่เกิดการสั่นไหว แม้จะถูกฝนตกชะ ■ ไม่จับตัวแข็งแม้สภาพอุณหภูมิภายนอกจะต่ำถึง -10°C ก็ตาม

ข้อมูลเชิงเทคนิค

สี	สีน้ำตาล เป็นของเหลว
ความถ่วงจำเพาะ	0.83 - 0.87 กิโลกรัมต่อลิตร
การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -10°C ห้ามวางไว้กลางแจ้ง ที่มีแดดจัด
อายุการเก็บ	อยู่ได้นาน 2 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิทและเก็บภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ขนาดบรรจุ	25 ลิตรต่อแกลลอน 200 ลิตรต่อถัง



ข้อมูล herein และข้อเสนอแนะใด ๆ เป็นข้อมูลที่ได้โดยอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูลที่ได้อ้างไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใด ๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ และโรงงาน
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2
กม. 57 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง
ชลบุรี 20000

โทร : +66 3821 4270-85
แฟกซ์ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
Website : <http://www.sika.co.th>

Separol® 2/2

