

SCHEDA TECNICA

Revisione 0 del 04/12/2001

SPORTSUPERSOFT

Rivestimento a base di polveri di granuli di gomma selezionati e resine sintetiche di copolimeri elastomerici stiroloacrilici, questo compound permette di ottenere, unitamente alla corretta costipazione degli strati di conglomerato bituminoso, una superficie morbida ed elastica. La superficie ottenuta è durevole nel tempo, non abbisogna di manutenzione ed è particolarmente resistente alle radiazioni ultraviolette ed alle intemperie.

COLORI

Rosso, Verde, Verde scuro, Giallo, Viola, Arancione, Blu, Azzurro, Grigio scuro;

UTILIZZO

Lo "Sportsupersoft" conferisce alla pavimentazione sintetica una elasticità reale, che assicura maggior confort e duttilità ed allo stesso tempo garanzia di un gioco piacevole. Rimbalzi perfetti, assenza di manutenzione, elevata resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici completano le caratteristiche del prodotto.

SOTTOFONDI

Asfalto.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Assicurarsi che il supporto non sia impregnato d'acqua e sottoposto a umidità di risalita, pulire accuratamente il fondo accertandosi che non vi siano residui oleosi, polvere e parti incoerenti, nel caso vi siano crepature provvedere alla loro sigillatura.

APPLICAZIONE

Applicare con spatola "Sportsupersoft" rivestimento sintetico finale previa stesura del "Rasofond" o "Softbase N", al 20% in 2/3 mani avendo cura tra una mano e l'altra di attendere l'essiccazione della precedente, fino al raggiungimento di un consumo di 2/3 kg/mq di prodotto integro.

E' sconsigliata l'applicazione con temperature sotto i 10 °C e con umidità relativa sopra il 60% o se si prevede pioggia entro le 24h dall'applicazione.

Accettarsi che la pendenza delle superfici sia tale da non provocare ristagni d'acqua.

CONFEZIONI

Latte da 25/50kg.

RESA

Da 2 a 3 kg/mq.

APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Lo Sportsupersoft si presta ad applicazioni di tipo professionale per la realizzazione di pavimentazioni di campi sportivi in sintetico sia indoor che outdoor.

Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in proposito il n/s ufficio tecnico è a completa disposizione della clientela.

NB. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sono basate sulle attuali n/s conoscenze. Non si assume alcuna responsabilità per l'uso di queste informazioni in considerazione delle diverse tecniche, tipologie e situazioni applicative, non sottoponibili ad un n/s controllo diretto. Consigliamo quindi di eseguire prove in loco e di consultare il n/s ufficio tecnico.