



ACRISIL PRIMER



FONDO DI PREPARAZIONE PER LINEA ACRIL-SILOSSANICA Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE

Fondo di preparazione a base di speciali emulsioni silossaniche ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione del fondo per la linea acril-silossanica su superfici interne ed esterne. Le ridotte dimensioni delle particelle di legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, permettendo la riduzione dell'assorbimento dell'acqua e uniformando così l'assorbimento dei supporti trattati, conferendo in oltre ottime caratteristiche di impermeabilità lasciando però inalterata la traspirabilità delle superfici.

COLORE

Incolore e colori cartella.

CONFEZIONI

Taniche di plastica da lt 5 – lt 10 – lt 20.

COMPOSIZIONE

A base di resine silossaniche e microemulsioni acriliche in dispersione acquosa ed additivi specifici.

DATI TECNICI

Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1

1,030 Kg/l

Consistenza

liquido fluido

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

≤30 gr/l

Contenuto di VOC

≤30 gr/l

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

H/BA

CERTIFICAZIONI

Testato secondo la ETAG 004

UTILIZZO

Su mura nuove o vecchie, deboli e inconsistenti o non uniformi nell'assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di idropitture della linea silossanica.

• APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.

• Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.

• Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.

Intervenire su fessure e buchi con "MALVISTUK" stucco in pasta o "MICRORAS SB" stucco in polvere per interno o "INTORAS M o MC" stucco in polvere per esterno.

Applicare poi una mano di fondo "ACRISIL PRIMER" per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:2.

• Nel caso di supporti particolarmente assorbenti o sfarinati applicare non diluito.

• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.

• Non applicare in pieno sole.

• Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.

• Non applicare su supporti freschi.

• ACRISIL PRIMER va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.

Tempo di sovrapplicazione 6/12 ore.

MALVIN



ACRISIL PRIMER



RESA TEORICA

1 parte di prodotto e 2 parti di acqua pulita.

RESA TEORICA

8-10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

PROPRIETÀ DELLA PELLICOLA

Insaponabile, diminuisce l'assorbimento riducendolo quasi a zero, non filmogeno, ad elevatissimo potere penetrante, non altera la traspirabilità ed aumenta le caratteristiche di idrorepellenza del supporto.

MODO DI IMPIEGO

Pennello, spruzzo e rullo di lana.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 2/3 ore al tatto.

COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

VOCE DI CAPITOLATO

Le pareti interne ed esterne saranno preparate al ricevimenti di finiture colorate della linea acril-silossanica con fondo di preparazione a base di speciali emulsioni silossaniche ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante, tipo "ACRISIL PRIMER" della MALVIN S.r.l., applicato a pennello o a rullo di lana, da diluire con acqua pulita in rapporto di 1:2, con una resa di 8/10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 • Numero Verde 800 - 142 999 • FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com