PREVIT

FISSATIVO ISOLANTE INCOLORE
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE
Fissativo a base di micropolimeri acrilici in emulsione acquosa ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione di sottofondo per idropitture e finiture plastiche su superfici interne ed esterne. Le ridotte dimensioni delle particelle di legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, permettendo la riduzione dell'assorbimento dell'acqua e uniformando così l'assorbimento dei supporti trattati.

COLORE
Incolore.

CONFEZIONE
Taniche di plastica da Lt. 5 – 10 - 20.

COMPOSIZIONE
A base di emulsioni acriliche in dispersione acquosa e additivi specifici.

UTILIZZO
Su mura nuove o vecchie, deboli e inconsistenti o non uniformi nell'assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di idropitture o finiture plastiche a spessore.

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1	1,03 Kg/lt
Consistenza	Liquido fluido
Temp. minima per la filmaz. della pellicola	+5°C
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)	≤ 30 gr/lt
Contenuto di VOC	≤ 1 gr/lt
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE	H/BA

APPLICAZIONE
- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Intervenire su fessure e buchi con "MALVISTUK" stucco in pasta o "MICRORAS SB"stucco in polvere per interno o "INTORAS M o MC" stucco in polvere per esterno.
- Applicare poi una mano di fissativo "PREVIT" per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Non applicare su supporti freschi.
- PREVIT va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Tempo di sovrapplicazione 6/12 ore.

PREVIT

DILUIZIONE
Con acqua pulita fino ad un rapporto di 1 : 5.

RESA
15/20 mq/lt per mano di prodotto diluito, in funzione dell'assorbimento del supporto.

PROPRIETÀ DELLA PELLICOLA
insaponabile, diminuisce l'assorbimento riducendolo quasi a zero.

COMPATIBILITÀ
Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

MODO DI IMPIEGO
A pennello o a rullo o a spruzzo.

VOCE DI CAPITOLATO
Le pareti interne ed esterne saranno preparate al ricevimenti di idropitture o finiture plastiche con fissativo isolante ad alta penetrazione a base di micropolimeri acrilici in emulsione, tipo "PREVIT" della MALVIN S.r.l., applicato a pennello o a rullo o a spruzzo e da diluire con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5, con una resa di 15/20 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

MALVIN
SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 Numero Verde 800 - 142 999 • FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com