



PREFIX



FISSATIVO ISOLANTE INCOLORE Conforme alla direttiva 2004/42/CE



DESCRIZIONE

Fissativo a base di micropolimeri vinilici in emulsione acquosa ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione di sottofondo per idropitture e finiture plastiche su superfici interne ed esterne. Le ridotte dimensioni delle particelle di legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, permettendo la riduzione dell'assorbimento dell'acqua e uniformando così l'assorbimento dei supporti trattati.

COLORE

Incolore.

CONFEZIONE

Taniche di plastica da Lt. 5 - 10 - 20.

COMPOSIZIONE

A base di emulsioni viniliche in dispersione acquosa e additivi specifici.

UTILIZZO

Su mura nuove o vecchie, deboli e inconsistenti o non uniformi nell'assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di idropitture o finiture plastiche a spessore.

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1

1,03 Kg/l

Consistenza

Liquido fluido

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

≤ 30 gr/l

Contenuto di VOC

≤ 1 gr/l

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

H/BA

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Intervenire su fessure e buchi con "MALVISTUK" stucco in pasta o "MICRORAS SB" stucco in polvere per interno o "INTORAS M o MC" stucco in polvere per esterno.
- Applicare poi una mano di fissativo "PREFIX" per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Non applicare su supporti freschi.
- PREFIX va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Tempo di sovrapplicazione 6/12 ore.



DILUZIONE

Con acqua pulita fino ad un rapporto di 1 : 5.

RESA

15/20 mq/lt per mano di prodotto diluito, in funzione dell'assorbimento del supporto.

PROPRIETÀ DELLA PELLICOLA

insaponabile, diminuisce l'assorbimento riducendolo quasi a zero.

COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

MODO DI IMPIEGO

A pennello o a rullo o a spruzzo.

VOCE DI CAPITOLATO

Le pareti interne saranno preparate al ricevimenti di idropitture o finiture plastiche con fissativo isolante ad alta penetrazione a base di micropolimeri vinilici in emulsione, tipo "PREFIX" della MALVIN S.r.l. , applicato a pennello o a rullo o a spruzzo e da diluire con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5, con una resa di 15/20 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

