



ARTSTUK LUCIDO



STUCCO LUCIDO A SPATOLA TIPO VENEZIANO Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE

Stucco lucido in pasta a base di polimeri acrilici, pronto all'uso, tipo veneziano, per la decorazione di superfici interne.

COLORE

Lucido colori cartella.

CONFEZIONI

Fusti di plastica da lt. 5 – 14.

COMPOSIZIONE

A base di resine acriliche in dispersione acquosa.

UTILIZZO

Decorazione di superfici interne sia nuove che vecchie, con effetti decorativi di alto pregio e di gusto classico, particolarmente indicato per la ristrutturazione di ville antiche.



DATI TECNICI

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

1,600 Kg/lt

PH

$\geq 8,5$

Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251

73%

Viscosità

Pasta densa

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

≤ 30 gr/lt

Contenuto di VOC

≤ 8 gr/lt

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

G/BA

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Effettuare una prima mano di preparazione del fondo con fissativo isolante ad alta penetrazione "PREVIT" diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Su supporti in legno o cartongesso applicare come fondo una mano della ns idropittura lavabile BRAVA
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento.
- Non applicare su supporti freschi.



ARTSTUK LUCIDO



- ARTSTUK LUCIDO va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Applicare con cura due o tre strati di Artstuk Lucido con ferro da clet fino ad ottenere una superficie liscia.
- Quando la superficie sarà ben asciutta carteggiare con carta vetro a grana fine, quindi applicare il prodotto con spatola in acciaio piccola o grande, intervallando le spatolate e riempiendo poi gli spazi vuoti.
- L'operazione va eseguita due o tre volte in funzione del disegno che si vuole ottenere.
- Infine levigare con spatola in acciaio inox finchè lo stucco diventi lucido.

RESA

1-1,5 mq/lt per mano in funzione del supporto.

ASPETTO

Lucido.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere 1 ora
Secco al tatto 2 ore
Secco profondità 24 ore

MODO DI IMPIEGO

Applicazione con spatola di acciaio t.q., se necessario diluire con il 5% con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

La stuccatura parziale o rasatura completa sarà realizzata con stucco in pasta proto all'uso a base di polimeri acrilici, tipo "ARTSTUKLUCIDO" della MALVIN S.r.l., applicato a spatola da diluire al massimo in misura del 5% con acqua pulita, con consumo variabile a secondo dello spessore.

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 • Numero Verde 800 - 142 999 • FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com