



# MALVINSTUK



## STUCCO IN PASTA SPECIALE PER LEGNO E MURO Conforme alla direttiva 2004/42/CE

### DESCRIZIONE

Stucco in pasta a base di polimeri acrilici, pronto all'uso, speciale per la stuccatura parziale e rasatura completa di superfici in legno ed intonaco per interni, tixotropico, di ottima copertura, non ostacola la traspirazione, quindi traspirante, antimuffa ed igienizzante.

### COLORE

Bianco.

### CONFEZIONI

Fusti di plastica da kg. 5 – 20.

### COMPOSIZIONE

A base di resine acriliche in dispersione acquosa.

### UTILIZZO

Stuccatura parziale o rasatura completa di superfici interne sia nuove che vecchie, in legno o intonaco per successiva applicazione di idropitture.



## DATI TECNICI

**Peso specifico  $\pm$  5% UNI EN ISO 2811-1**

1,775 Kg./lt.

**PH**

$\geq 8,5$

**Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251**

73%

**Viscosità**

Pasta densa

**Temp. minima per la filmaz. della pellicola**

+5°C

**Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)**

$\leq 30$  gr/lt

**Contenuto di VOC**

$\leq 8$  gr/lt

**Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE**

G/BA

## APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Effettuare una prima mano di preparazione del fondo con fissativo isolante ad alta penetrazione "PREVIT" diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Eseguire poi stuccatura parziale o rasatura completa dopo almeno 6/12 ore.  
Carteggiare dopo almeno 1/2 ore a seconda dello spessore applicato.
- Tempo di sovrapplicazione 24/48 ore.
- Applicare poi una mano di fissativo "PREVIT" per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:5 secondo l'assorbimento del supporto.
- Eseguire poi la verniciatura con l'idropittura scelta.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento.





- Non applicare su supporti freschi.
- Non applicare su intonaci deumidificanti.
- MALVISTUK va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.

## RESA

Variabile a secondo dello spessore.

## PROPRIETÀ DELLA PELLICOLA

Opaca, ottimo punto di bianco, buona resistenza, ottima adesione, traspirante, antimuffa, antibatterica.

## COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

## MODO DI IMPIEGO

Applicazione con spatola di acciaio t.q., se necessario diluire con il 5% con acqua.

## VOCE DI CAPITOLATO

La stuccatura parziale o rasatura completa sarà realizzata con stucco in pasta proto all'uso a base di polimeri acrilici, tipo "MALVISTUK" della MALVIN S.r.l., applicato a spatola da diluire al massimo in misura del 5% con acqua pulita, con consumo variabile a secondo dello spessore.

# MALVIN

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



## MALVIN

