



PRIMA MANO ECO



PRIMER BITUMINOSO ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Promotore di adesione a base di bitume in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con una ottima adesione su ogni tipo di superfici.

COLORE

Marrone scuro.

CONFEZIONI

Fusti di plastica da lt 18.

COMPOSIZIONE

A base di bitume in dispersione acquosa, inerti rigorosamente selezionati, additivi sperimentati per migliorare la lavorabilità.

UTILIZZO

Promotore di adesione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con una ottima adesione su ogni tipo di superfici.

DATI TECNICI

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

0,800 Kg/lt

Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251

40%

Viscosità

Liquido viscoso

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

≤ 30 gr/lt

Contenuto di VOC

≤ 1 gr/lt

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

H/BA

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti;
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare su supporti freschi.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

RESA

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.

Normalmente varia da: 200-300 g/m² per le superfici cementizie;
50-200 g/m² per le superfici in legno;
150-200 g/m² per le superfici in metallo a doppia stesura.

MODO DI IMPIEGO

Spazzolone, Pennello, rullo e spruzzo.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

In superficie 45 minuti
Al tatto 1 ora e 30 minuti
Apparente completo 2 ore e 30 minuti
Tempi di ripresa 4 ore
L'essiccazione è variabile in funzione della temperatura esterna.

VOCE DI CAPITOLATO

Le superfici che riceveranno impermeabilizzazione con guaine bituminose prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo saranno trattate con promotore di adesione a base di bitume in emulsione acquosa, tipo "PRIMA MANO ECO" della MALVIN S.r.l., applicato in a spazzolone, pennello, rullo e spruzzo, pronto all'uso.

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

