



Sarnatherm PIR SB-HD

PANNELLO D'ISOLAMENTO TERMICO IN SCHIUMA POLYISO PIR RIGIDA



DESCRIZIONE

Sarnatherm® PIR SB-HD è un pannello d'isolamento termico in schiuma polyiso espansa (PIR) rigida, a celle chiuse, avente la faccia superiore rivestita in velo vetro bitumato e la faccia inferiore in velo vetro ed elevata resistenza a compressione.

IMPIEGHI

Sarnatherm® PIR SB-HD è studiato specificatamente per isolamento termico di coperture in stratigrafie di "tetto caldo", all'intradosso delle guaine bituminose impermeabili BituSeal. Idoneo per le seguenti tipologie di coperture: zavorrato ghiaia- zavorrato pedonabile - zavorrato giardino pensile - guaina a vista, incollata per sfiammatura



CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Basso coefficiente di conducibilità termica λ_d 0,026 W/mK, per spessori superiori a 80 mm
- Elevata resistenza a compressione
- Ideale per nuove coperture e rifacimenti
- Elevata adesione della guaina bituminosa BituSeal, grazie al velo vetro bitumato
- Resistenza ai solventi del bitume
- Eccellente resistenza al calore
- Peso ridotto

CERTIFICAZIONI/NORME

Dichiarazione di prodotto EN 13165 – isolanti termici per l'edilizia, prodotti di poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in fabbrica – provvisto di marcatura CE
Sistema di gestione per la qualità ISO 9001

Aspetto: Pannelli rettangolari a bordi dritti

Colore: - faccia superiore: nero
- faccia inferiore: beige

Misure Spessori disponibili: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm

Lunghezza x larghezza: 1.200 x 600 mm

Condizioni di immagazzinamento/Scadenza

I pannelli devono essere conservati nella propria confezione originale e protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari, dalla pioggia, dalla neve e dal ghiaccio. Il prodotto non ha scadenza se correttamente immagazzinato.


Dati Tecnici EN 13165

Spessori (mm) tolleranza	T2 (mm) EN 823 / EN 13165
30	(±2)
40	(±2)
50	(±3)
60	(±3)
70	(±3)
80	(-3, +5)
90	(-3, +5)
100	(-3, +5)
120	(-3, +5)

Lunghezza EN 822 / EN 13165: 1.200 (±7,5) mm

Larghezza EN 822 / EN 13165: 600 (±5) mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D EN 12667/EN 13165: 0,028 W / m K (spessore da 30 mm a 70 mm)
0,026 W / m K (spessore da 80 mm a 100 mm)



Sarnatherm PIR SB-HD



Resistenza termica dichiarata RD EN 13165

spessore (mm)	RD (m ² K / W)
30	1,05
40	1,40
50	1,75
60	2,10
70	2,50
80	3,05
90	3,45
100	3,80
120	4,60

Massa volumica ρ

51 kg/m³ ($\pm 10\%$)

Calore specifico c

1.500 J / kg K

Reazione al fuoco EN 13501-1

Classe F

Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento EN 826

≥ 200 kPa

Stabilità dimensionale EN 1604 ((48 \pm 1) h, (70 \pm 2) $^{\circ}$ C, (90 \pm 5) $^{\circ}$ C)

- variazione spessore	$\leq 4\%$
- variazione lunghezza	$\leq 1\%$
- variazione larghezza	$\leq 1\%$

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua EN 12086

$\mu = 30 - 50$

Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione totale EN 12087

$\leq 2\%$

Temperatura di esercizio Min -40 $^{\circ}$ C, max +110 $^{\circ}$ C

NOTE SULLA POSA/LIMITI

Sarnatherm[®] PIR SB-HD è utilizzato per realizzare lo strato di isolamento termico in coperture piane, secondo il sistema di "tetto caldo", all'intradosso dello strato impermeabile. E' idoneo per l'impiego in coperture nuove e per migliorare la resistenza termica di coperture esistenti. I lavori di installazione devono essere eseguiti solo da imprese specializzate, istruite e formate.

COMPATIBILITÀ

Sarnatherm[®] PIR SB-HD è idoneo al contatto diretto con tutte le guaine bituminose BituSeal per coperture. Il velo vetro bitumato di rivestimento del Sarnatherm[®] PIR SB-HD incrementa l'adesione della guaina bituminosa. Sarnatherm[®] PIR SB-HD non è resistente ai raggi UV. Sarnatherm[®] PIR SB-HD è resistente ai solventi delle guaine bituminose BituSeal.





Sarnatherm PIR SB-HD

METODO DI POSA

Nelle coperture piane con strato di zavorra in ghiaia, pedonabile e giardino pensile Sarnatherm® PIR SB-HD è fissato per punti mediante bitume colato nella parte centrale della copertura e totalmente incollato nella zona perimetrale. Nelle coperture piane non praticabili con guaina bituminosa a vista, incollata per sfiammatura, Sarnatherm® PIR SB-HD è posato per incollaggio totale alla barriera vapore bituminosa sottostante mediante bitume colato oppure a secco e fissato meccanicamente con piastra di distribuzione del carico Sarnafast DTL 70x70 e viti Sarnafast SBF-6,0xl o altri idonei elementi di fissaggio, in funzione del tipo di supporto. Realizzare almeno 4 punti di fissaggio per pannello, in prossimità degli angoli ad una distanza compresa tra 50 e 150 mm dal bordo. Fare in ogni caso riferimento alle indicazioni di fissaggio meccanico Sika®. I pannelli Sarnatherm® PIR SB-HD sono posati in completo accostamento. Si raccomanda di sfalsare i pannelli per evitare giunzioni ad "X". La guaina bituminosa BituSeal deve essere successivamente applicata in aderenza parziale o totale, mediante incollaggio per sfiammatura con cannello a gas, in funzione della tipologia di copertura da realizzare.

Norme di sicurezza

In funzione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n° 1907/2006 - articolo 31 e successive modifiche ed integrazioni, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza del prodotto per l'utilizzo, il trasporto e l'acquisto. Il prodotto non danneggia l'ambiente se utilizzato come specificato.

REACH

Il prodotto è un articolo ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili. Di conseguenza, non ci sono obblighi di registrazione per le sostanze in articoli ai sensi dell'Articolo 7.1 del Regolamento. Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency.

Precauzioni

Deve essere assicurato un adeguato ricambio di aria quando si lavora in ambienti chiusi.

Classificazione di trasporto

Il prodotto non è classificato come una sostanza pericolosa per il trasporto.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL. + 39 081 8132780 - 5029713

Numero Verde
800 - 142 999

FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com