



VALFONDO

LACCA DI FONDO LAVABILE-OPACA



DESCRIZIONE

Come mano di fondo per manufatti in legno, industriali ed edili. È sovraverniciabile con smalti sintetici ed oleosintetici.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONI

Barattoli di ferro lt 2,5 – ml 500 – ml 250.

COMPOSIZIONE

Oleosintetico.

ASPETTO

Opaco.

SUPPORTI

Le superfici in legno devono essere carteggiate ed eventualmente preparate con stucchi sintetici a spatola.

DATI TECNICI

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

1,600 Kg./lt.

Viscosità

14" Ford.8 a 20°C.

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento.
- Non applicare su supporti freschi.
- Non applicare con pioggia battente.
- VALFONDO va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Spessore di applicazione 50 micron.



VALFONDO



DILUIZIONE

A PENNELLO: diluito al 5% con nostro diluente per sintetici VALSOL od altro prodotto simile.

A SPRUZZO: diluito al 10% con diluente per sintetici a spruzzo comunque fino alla viscosità di 25" Ford.4

RESA

8-10 mq./lt. per mano in funzione del supporto.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere 1 ora

Secco al tatto 2/3 ore

Secco in profondità 12 ore

VOCE DI CAPITOLATO

La mano di fondo su manufatti in legno, industriali ed edili da sovraverniciare con smalti sintetici ed oleosintetici, sarà realizzata con lacca di fondo lavabile opaca, tipo "VALFONDO" della MALVIN S.r.l.



MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 • Numero Verde 800 - 142 999 • FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com