



VALRUST ANTIRUGGINE SINTETICA



ANTIRUGGINE SINTETICA GLICEROFTALICA

DESCRIZIONE

Antiruggine sintetica a base di gliceroftalico modificato ad alto potere anticorrosivo di opere in ferro destinate ad essere ricoperte con smalti sintetici.

COLORE

Arancio minio-Rosso ossido-Grigio.

CONFEZIONI

Fusti di ferro lt 15

Barattolo di ferro da lt 2,5 – ml 500 – ml 250.



COMPOSIZIONE

A base di gliceroftalico modificato.

UTILIZZO

Protezione anticorrosiva e preparazione di opere in ferro destinate ad essere ricoperte con smalti sintetici.

DATI TECNICI

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

1,630/1,840 Kg./lt.

Viscosità

20" Ford8 a 20°C

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

+5°C

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti, puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Non applicare in condizioni climatiche con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento.
- Non applicare con pioggia battente.
- e necessario è possibile applicare mani successive.
- VALRUST va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Spessore di applicazione 30 micron.



VALRUST ANTIRUGGINE SINTETICA



SUPPORTI

A pennello tal quale o diluito al 5% con diluente nitro.
A spruzzo diluito al 10%-15% con diluente nitro.

RESA

14-16 mq/lt per mano in funzione del supporto.

ASPETTO

Opaco.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere	1 ora
Secco al tatto	3 ore
Secco profondità	24 ore

SOVRAVERNICIABILE

8-12 Ore.

MODO DI IMPIEGO

Pennello o spruzzo.

VOCE DI CAPITOLATO

La protezione anticorrosiva e preparazione di opere in ferro destinate ad essere ricoperte con smalti sintetici sarà realizzata con antiruggine sintetica a base di gliceroftalico modificato, tipo "VALRUST" della MALVIN S.r.l. , applicato a pennello o spruzzo.

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 •  800 - 142 999 • FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com