

# VODIECOPRIMER



## PRIMER BITUMINOSO ALL'ACQUA

### DESCRIZIONE

Emulsione bituminosa atossica additivata con agenti evaporanti che ne favoriscono una rapida essiccazione. VODIECOPRIMER si presenta molto fluido, di colore marrone.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIECOPRIMER viene generalmente utilizzato come sottofondo antipolvere e di adesione per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate e nella prefabbricazione come protettivo per superfici in calcestruzzo o legno. VODIECOPRIMER può essere applicato anche su superfici metalliche.

### MODALITÀ D'USO

Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. VODIECOPRIMER è applicabile mediante rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. AGITARE IL PRODOTTO prima dell'uso. Diluire il prodotto fino al 25% con acqua pulita. Il consumo di VODIECOPRIMER può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto. L'applicazione dovrà avvenire con spazzolone, rullo in spugna o pompa airless.

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore:</b>	marrone
<b>Colore del film essiccato:</b>	nero
<b>Peso specifico:</b>	1,050Kg./dm <sup>3</sup>
<b>Contenuto di bitume:</b>	48%
<b>Essiccazione:</b>	a 20 °C: circa 15 minuti
<b>Consumo:</b>	da 0,250 a 0,400 Kg/mq
<b>Confezioni:</b>	Kg. 5; Kg. 10; Kg. 18
<b>Stoccabilità:</b>	12 mesi negli imballi originali

### AVVERTENZE

Agitare energicamente il prodotto prima dell'uso. La confezione teme il gelo. Se usato puro si consiglia durante l'uso di VODIECOPRIMER di imbevare di tanto in tanto gli attrezzi di stesura in gasolio o altri solventi riprendendo immediatamente il lavoro. Evitare le applicazioni in imminenza di pioggia o a temperature al di sotto di +5°C.

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



## MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL. + 39 081 8132780 - 5029713

Numero Verde 800 - 142 999

FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com