SPECIFICA TECNICA

TECNIDUR COR

Descrizione

Il **TECNIDUR COR** è uno speciale prodotto, premiscelato pronto all'uso, composto da leganti idraulici, quarzo e corindone, con curva granulometricamente studiata per ottenere sulle pavimentazioni industriali uno strato antiusura corazzato, fortemente resistente sia all'abrasione che agli urti. L'aggiunta al prodotto di specifici additivi disperdenti ne facilita la messa in opera.

Caratteristiche del prodotto

Confezioni	Sacchi da 25 Kg
Consumi	Variabili a seconda della stagione Da 4 a 5 kg/mq.
Conservabilità	6 mesi in luogo asciutto e riparato
Aspetto	Polvere cementizia
Rapporto di miscelazioni	Prodotto pronto all'uso
Colori	Grigio, rosso od altri colori standard
Granulometria	0.6-2 mm
Peso specifico	2.8 Kg/dmc
Avvertenze	Il prodotto teme l'umidità
Sicurezza	Usare le protezioni individuali

Caratteristiche tecniche

Origine	Naturale
Grano	Sferico
Densità apparente	1 – 1.5
Peso specifico	2.8
Durezza Mohs	8
Refrattarietà	1700° - 1600°

Campi di applicazione

Pavimentazioni industriali soggette a forti carichi di esercizio. Corazzature ad alta resistenza di pavimentazioni industriali soggette a passaggi di mezzi molto pesanti quali muletti, carrelli filoguidati, transpallets, etc.
Rivestimenti di fondelli di canali di scorrimento acque contenti detriti o massi.

Modalità applicative

Il **TECNIDUR COR** è un prodotto pronto all'uso; va applicato mediante spargimento sulle superfici di cls ancora fresco leggermente rassodate, curandone l'inglobamento nello stato superficiale mediante frattazzatura con apposita macchina. Per getti eseguiti con temp. al di sopra dei 25° C si consiglia l'uso dello specifico antievaporante TECNIDUR CURE. Per la realizzazione di trattamenti impermeabilizzanti si consiglia l'uso di BETOSAN e per la realizzazione di protezioni antipolvere e antisporco si consiglia l'uso di TECNIWATER C.

Indicazione di capitolato

Le superfici di cls verranno corazzate mediante lo spargimento e la successiva inglobazione di una speciale miscela composta da leganti idraulici, quarzi e corindone, denominata **TECNIDUR COR**, caratterizzata relativamente agli inerti da una durezza Mohs non inferiore a 8 e da una % di SiO_2 non inferiore al 97%.