GLASS PROTECTOR

Protettivo per vetri

Tipologia di Impiego

GLASS PROTECTOR è un prodotto a base alcolica che si lega chimicamente alla superficie del vetro che si vuole trattare. Le superfici devono quindi essere accuratamente pulite e sgrassate. La resistenza, la durata del prodotto nel tempo e l'abrasione del rivestimento dipendono da come GLASS PROTECTOR si è legato chimicamente alla superficie del vetro: una superficie perfettamente pulita e correttamente trattata con GLASS PROTECTOR avrà una resistenza ed una durata ottimali. Le superfici da trattare possono essere pulite con un normale detergente per vetri commerciale: al termine della pulizia il vetro deve essere lucido e non presentare aloni.

Modalità d'uso

Evitare l'applicazione del prodotto su vetri direttamente esposti al sole. Nel caso di trattamento del parabrezza, le due metà del parabrezza - quello di destra e quello di sinistra - devono essere trattate una dopo l'altra. Il consumo medio di GLASS PROTECTOR è di circa 12-15 ml/m^2. Applicare sempre il prodotto su superfici di dimensioni limitate in modo da poterlo lucidare velocemente ed uniformemente con un tovagliolo di carta per almeno 40 secondi. Nel caso che il solvente evapori prima della lucidatura, il prodotto deve essere riapplicato. Evitare di applicarlo su grandi superfici: la velocità di evaporazione del solvente non permetterebbe un'uniforme distribuzione del prodotto.
Non utilizzare panni in microfibra o di cotone per la lucidatura.

Consumo e Resa

Temperatura di applicazione 15-25 ℃.
La superficie da trattare non deve essere calda.
L'effetto idrofobico si ottiene dopo circa 45 minuti dall'applicazione.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	0,80ca.
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	45 minuti
In profondità	:	24-48 ore
Sovraverniciatura	:	
Caratteristiche del film	:	

PROTECTOR ATTIVITA' MOLECOLARE

MONDIALCOLOR
è un marchio
INDUSTRIA TOSCANA VERNICI spa
Stradone di Rovezzano, 21 - Firenze
Tel. 055 690158 - Fax 055 690246
e-mail: info@i-t-v.it - www.i-t-v.it