RCA Imballaggi Flessibili S.r.l.

Sede Legale e Uffici: Via Cesare Battisti 3 - 10093 Collegno (TO) I - Partita IVA: 08478550018
Telefono: +39 011 40 81 777 r.a. / telefax +39 011 4081 397 – www.rcapack.com - info@rcapack.com

PET/PET met/PE 110 my

Scheda Tecnica Prodotto	**Edizione del 16.11.14**				
caratteristiche	***Metodo***	***Misura***	***PET***	***PET MET***	***PE***
Spessore	EN 1849-2	my	12 ± 5%	12 ± 5%	110 ± 5%
Peso Specifico	EN 1183-1	g / m³	1,4 ± 5%	1,4 ± 5%	0,92 ± 5%
Peso al quadrato	EN 1849-2	g/m²	16,8 ± 5%	16,8 ± 5%	101,2 ± 5%
Resistenza alla trazione	EN ISO 527 ASTM D 882	N/mm²	≥ 210	≥ 210	≥ 19
Allungamento a rottura	EN ISO 527 ASTM D 882	%	≥ 80	≥ 80	≥ 200
Opacità	ASTM D 1003	%	3,8	3,8	-
Temperatura minima di saldatura	-	°C	140	140	115
Permeabilità O_2	ASTM D 3985	Cc/ m² 24 h bar	< 0,5 (23°C & 0% rh)	< 0,5 (23°C & 0% rh)	3800 (23°C & 0% rh)
Permeabilità al vapore d'acqua	ISO/CD 15106 ASTM F 1249	g/m² 24 h	< 50 (38°C & 90% rh)	< 50 (38°C & 90% rh)	2 (38°C & 90% rh)

Le informazioni su riportate sono ricavate dalla letteratura esistente sulle nostra esperienza al meglio della nostra attuale conoscenza. Vengono rilasciate a solo scopo informativo in buona fede, senza alcun impegno da parte nostra. Tutti i materiali utilizzati per la produzione di questo film sono conformi alla legislazione Italiana e alle normative Europee. Non vengono utilizzati materiali di scarto.

Si dichiara che questo film è idoneo al contatto con alimenti in conformità alla direttiva 2002/72/CE del 06/08/02 con relative integrazioni. Questa dichiarazione decade nel caso in cui al film vengano aggiunte altre sostanze o se sottoposto a successivi processi e/o manipolazioni che ne modifichino le proprietà.

Il film deve essere conservato lontano dalla luce diretta ed a una temperatura inferiore ai 25 °C., dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla produzione. Dopo tale periodo e/o l'inosservanza dei requisiti di conservazione, le certificazioni e i dati sopra citati decadranno.