VINAVIL SA 25

03WD005 - 01/10

Vinavil SA 25 è una dispersione acquosa, di carattere anionico, di omopolimero acetovinilico al 55% di solidi, a plastificazione esterna.

		Unità	Valore	Metodo
1. SPECIFICHE DI FORNITURA				
Contenuto in solidi		%	55±2	MVPF 01bis
Viscosità Brookfield	(1)	mPa.s	3000±1000	UNI EN ISO 2555
pH			4,5±0,5	ISO 976
2. VALORI TIPICI DELLA DISPERSIONE				
Temperatura minima di filmazione		℃	0	UNI 8490-14
Diametro prevalente delle particelle		µm	0,2÷1,0	MVANS 20
Sistema disperdente			anionico - non ionico	
Densità a 23℃		Kg/dm³	1,1	MVPF 18
Stabilità meccanica			Ottima	MVAT 013

(1) RVT 20 rpm, girante 3, 23℃

CAMPO D'IMPIEGO

Idropitture per interni; adesivi e stucchi per edilizia.
Vinavil SA 25 è particolarmente indicato per la preparazione di idropitture ad elevati PVC, dove la presenza di plastificante conferisce una buona resistenza allo spolvero.

TIPO DI CONFEZIONE

Vinavil SA 25 é disponibile sfuso, cisternette da 1000 l e in fusti da 125 Kg.

STOCCAGGIO

Vinavil SA 25 é stabile per 6 mesi, e va conservato in un intervallo di temperatura di +5 ÷+ 40℃.

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, hanno solo scopo informativo. VINAVIL S.p.A. declina ogni responsabilità per i risultati applicativi e per le possibili infrazioni brevettuali.
I metodi di analisi sono disponibili su richiesta.