Descrizione

Membrana bitume polimero Viaram, compound in bitume ossidato fillerizzato, armatura in tessuto di vetro, autoprotezione esterna a dilatazione compensata in lamina goffrata di rame ricotto, flessibilità a freddo ≤ 0 °C, massa areica 4,1 kg/m².

Campi di applicazione

- **Realizzazione, nell'ambito di sistemi di tenuta multistrato, di manti impermeabili a finire provvisti di particolare valenza estetica**
- **Le membrane bitume polimero con autoprotezione metallica trovano impiego in coperture non pe donabili, isolate o non, in soluzioni piane, a falde inclinate, a volta, a geometrie variabili**

Viaram

			Standard	
Armatura	tessuto di vetro			
	Metodo	**Un Mis**	**Valore**	
Spessore (sull'autoprotezione)	EN 1849-1	mm	3,2	
Massa areica	EN 1849-1	kg/m²	4,1	
Resistenza a Trazione Long.	EN 12311-1	N/50 mm	900	
Resistenza a Trazione Trasv.	EN 12311-1	N/50 mm	900	
Allungamento a Trazione Long.	EN 12311-1	%	3	
Allungamento a Trazione Trasv.	EN 12311-1	%	3	
Flessibilità a Freddo	EN 1109	°C	≤ 0	
Tenuta al calore	EN 1110	°C	≥ 80	
Stabilità Dimensionale Long.	EN 1107-1	%	≤ 0,2	
Stabilità Dimensionale Trasv.	EN 1107-1	%	≤ 0,2	
Classificazione al Fuoco	CSE RF	Classe	1	

Caratteristiche determinate secondo EN 13707 - Tolleranze sui valori nominali secondo UEAtc genn 1984

Finitura superficiale

Inferiore: - film polimerico termofusibile

Superiore: - lamina termo-stabile in rame ricotto

Dimensioni e imballo

EN 1848-1

Larghezza: 1 m Lunghezza: 10 m

Larghezza Cimosa: 7 cm (±1cm)

N. rotoli/pallet: Standard

4,1 kg

24

Viaram

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001 : 2000

Vetroasfalto
via Pascoli, 3 - 20060 Basiano (MI)
tel 02.959831 / fax 02.95983555
e-mail vetroasfalto@vetroasfalto.it