DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Asfalto a freddo visco-tixotropico in dispersione acquosa.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Primer antipolvere idoneo per successive applicazioni a caldo di membrane bitume polimero.
- Protezione impermeabile di muri controterra e di fondazione, di coperture edili in genere e di strutture lignee da interrare.
- Protezione di innesti nel settore agricolo.

PRESTAZIONI

- Utilizzabile come primer ecologico.
- Basso costo.
- Facilità di posa.
- Compatibile con impasti cementizi.

OSSERVAZIONI

- Evitare di applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi ristagni d'acqua.
- Applicare il prodotto a temperature superiori +10°C.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia.
- Per applicazioni come primer per membrane bituminose, diluire ICOFOND con acqua in rapporto 1:1.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto.
- Su supporti cementizi applicare uno strato di ICOFOND diluito con acqua al 20-30% in ragione di 0,300 ÷ 0,350 Kg/m^2. Essiccato il primer, applicare ICOFOND a rullo, pennello con consumi di 0,5 Kg/m^2 per strato.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua e con solventi nitro.

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso specifico	1,05 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	43 (± 2%)	%
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm (diluita con acqua al 50%)	12 (± 1)	secondi
Essiccazione completa a 23°C ± 3°C	12	ore
Consumo per strato	0,5	kg/m^2
Resa teorica	1	kg/m^2
Spessore teorico	0,4 (x 1 kg/m^2)	mm
Diluizione	Pronto all'uso (se necessario diluire con acqua)	
pH	7,3 (± 2%)	
Colore	Nero	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto **non è**	infiammabile, pericoloso
Frasi di rischio	non soggetto
Consigli di prudenza	non soggetto
Simboli	non soggetto

TRASPORTO

- Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto
- Codice Doganale: **2715 00 00** Miscele a base di bitume petrolifero in dispersione acquosa (mixture based with petrolic bitumen in water dispersion)

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOFOND teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0°C.

IMBALLO

- Contenitori in PE - PP da kg 1 - 4 - 10 - 17.
- Fusti da kg 180 a richiesta.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, http://www.programsrl.it e-mail:info@programsrl.it

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la PROGRAM S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

icobit
il leader dei sistemi liquidi per l'edilizia.
Program srl
Via Custoza, 29 ● 66013 Chieti Scalo (Ch)
Tel. 0871.5870.1 ● Fax 0871.562191
URL: www.programsrl.it e-mail: info@programsrl.it